

Produits préconisés	Séchage à l'air	Séchage au four
<p>Mastics applicables au pistolet et à la main</p> <p>Mastic préboudiné applicable seulement à la main,</p>	<p>mastic 2300, couleur noire (REXSON) durée de conservation 3 mois se prête mal au lissage</p> <p>CAUDAL, couleur claire (REXSON) durée de conservation 3 mois se prête bien au lissage</p> <p>MASTIFLEX SSN (REXSON) durée de conservation : 1 an</p>	<p>mastic PLASTIGET 316 (REXSON) durée de conservation 1 an.</p>
<p>Mastic permettant la soudure électrique par points, applicables au pistolet et à la main.</p>	<p>ELECTRO-PLASTIC PB (Laporte) Durée de conservation 1 an</p> <p>ELECTRO-MASTIFLEX 11 KTE 65 (REXSON) Durée de conservation 1 an</p>	
<p>Revêtement anti-rouille, insonorisants, applicables au pistolet et à la main</p>	<p>LCM M 10 (REXSON) durée de conservation 1 an</p> <p>ASOPHONE (KELLER) durée de conservation 1 an</p> <p>DEFENDER (SUROIL)</p>	<p>JNR (REXSON) durée de conservation 1 an</p>

REMARQUES

- En principe, les produits indiqués «seulement pour séchage à l'air», sauf le Mastiflex SSN, ne doivent pas être utilisés sur une caisse destinée à passer en étuve de peinture.
Si une caisse traitée avec ces produits doit passer au four, l'opération est possible, mais à la condition expresse d'attendre l'évaporation des solvants soit environ 48 heures après l'application.
Le Mastiflex SSN peut passer au four sans précaution particulière.
- Les durées de conservation indiquées s'entendent pour un stockage à l'abri de l'air et dans un endroit tempéré.
- Les adresses des fournisseurs sont données en fin de cette gamme.
- Une pompe à main TECALEMIT est vendue par les établissements LAPORTE pour déposer l'électro-plastic P.B (en particulier pour l'étanchéité des caoutchoucs de glaces fixes).
- Un nécessaire comprenant : 1 pistolet pneumatique permettant l'extrusion avec un tube d'alimentation : 1 jeu de buses et plusieurs cartouches de mastic est vendu également par les Etablissements REXSON sous la référence 670.001 A. L'emploi de ce pistolet ne nécessite qu'une source d'air comprimé à une pression d'environ 3 kg/cm².
Tous les mastics préconisés, sauf le Mastiflex SSN peuvent être appliqués avec ce pistolet.
- Pour le nettoyage des buses ou des pinceaux, utiliser du diluant cellulosique ou du white spirit.

APPLICATION

- N'appliquer les produits que sur des tôles propres et dégraissées.
- Faire des cordons de mastics bien lisses, sans interruption ni décollement, en assurant un parfait bouchage des interstices. Lisser les lignes d'étanchéité au pinceau imbibé de diluant ou de white spirit.
- Les produits de protections insonorisants seront déposés de façon uniforme sur une épaisseur de 2 mm environ.

KELLER - 21, Quai de Boulogne - Boulogne s/Seine - Tél. 605-65-10

LAPORTE - 114, Avenue d'Alfortville - Choisy-le-roi - Tél. 235-22-22

REXSON - 33, Avenue du Général Michel Bizot - Paris XIIe - Tél. 307-79-56

SUROIL - Port de Paris - 39, Route du Bassin n° 6 - Gennevilliers - Tél. 473-67-02

BARNIER et Cie - 4, Rue Doudeauville - Paris XVIIIe - Tél. 607-96-63.